



KBS «Styro schnell»

Gebundene Leicht-Ausgleichsschüttung



Material

KBS «Styro schnell» ist eine schnell belegbare Leicht-Ausgleichsschüttung, bestehend aus Styroporschrot und Spezialzement.

Trockenrohichte

ca. 180 kg/m³

Zementanteil

100 kg/m³

Abbindungszeit

ca. 30 min. bei 20°C

Begehbarkeit

nach 24 Stunden

Austrocknungszeit

Schichtstärke bis 10 cm: 48 h

Schichtstärke bis 20 cm: 4 Tage

Wärmeleitfähigkeit

0.065 W/(mK) bei 10°C Mitteltemperatur

Belastung

bis 500 kg/m²*

Max. Einbaudicke

20 cm

* Unter einer ausreichend dimensionierten Lastverteilplatte (Estrich)



Eigenschaften

Die Schüttung wird mit dem Mix-Mobil auf der Baustelle dosiert, gemischt und mittels Druckluft auf die Verlegefläche gefördert. Es sind Mengen von bis zu 10 m³ Schüttung pro Stunde möglich.

KBS «Styro schnell» eignet sich als Füllmaterial auf allen Untergründen, muss aber in jedem Fall gegen Feuchtigkeit geschützt werden.

Durch das geringe Gewicht ist KBS «Styro schnell» genau richtig als wärmedämmende Ausgleichsschicht wie auch als leichtes Füllmaterial im Neu- und Umbau.

Bei undichten Untergründen ist es ratsam, vorgängig eine PE-Folie zu verlegen.

Vorteile

- Schnell belegreif
- Leicht zu verarbeiten
- Geringes Gewicht
- Keine CM-Messung notwendig



Ausführung

KBS «Styro schnell» wird auf der Verlegefläche verteilt und mit einem Stampfer oder einer flachen Schaufel verdichtet. Anschliessend wird die Schüttung auf der gewünschten Höhe abgezogen und nochmals leicht komprimiert.

Nach der Trocknungszeit wird die Schüttung mittels Dampfbremse, PE-Folie oder geeigneter Dämmung bedeckt und mit einem Estrich überarbeitet.



Achtung

Mineralische Dämmungen nicht direkt auf die Schüttung legen (Zwischenlage z. B. aus einer PE-Folie 0,2 mm).

Kann die Schüttung nach Erreichen der Belegreife nicht mit dem Estrich überarbeitet werden, ist sie vor dem Baustellenbetrieb zu schützen.